



Technické podmínky - Wotan Forest, a.s.- provoz Solnice - platné od 1. ledna 2024

Kvasinská 297, 517 01 Solnice

PODROBNÝ POPIS TECHNICKÝCH PODMÍNEK DŘÍVÍ, PRO NÁKUP JEHLIČNATÉ KULATINY NA PROVOZ - Wotan Forest, a.s., provoz Solnice

DŘEVINA/ KVALITA		SM III. jak. tř., kvalita A/B/C	SM III. jak. tř., kvalita C1	SM III. jak. tř., kvalita KH	SM III. jak. tř., kvalita D	BO III. jak. tř., kvalita A	BO III. jak. tř., kvalita B/C	BO III. jak. tř., kvalita D
Průměry: čep, čelo - měřeno bez kůry		min. čep 25 cm max. čelo 70 cm	min. čep 25 cm max. čelo 70 cm	min. čep 25 cm max. čelo 70 cm	min. čep 25 cm max. čelo 70 cm	min. čep 25 cm max. čelo 70 cm	min. čep 25 cm max. čelo 70 cm	min. čep 25 cm max. čelo 70 cm
Délky: jmenovitá délka + nadměrek		2,67m; 4 m; 5,3 m + nadměrek 2%	2,67m; 4 m; 5,3 m + nadměrek 2%	2,67m; 4 m; 5,3 m + nadměrek 2%	2,67m; 4 m; 5,3 m + nadměrek 2%	2,67m; 4 m; + nadměrek 2%	2,67m; 4 m; + nadměrek 2%	2,67m; 4 m; + nadměrek 2%
Suky	zdravé, srostlé	do 7 cm	do 7 cm	do 7 cm	do 8cm, max. 5 ks na 1 bm	do 3 cm max. 1ks na bm	do 7 cm	do 8cm, max. 5 ks na 1 bm
	nezdravé, nesrostlé	do 5 cm	do 5 cm	do 5 cm	do 8 cm, max. 5 ks na 1 bm	nedovoluje se	do 5 cm	do 8 cm, max. 5 ks na 1 bm
Trhliny	dřeňové, hvězdčicové	max. do 1/3 tloušťky čela, čepu	max. do 1/3 tloušťky čela, čepu	max. do 1/3 tloušťky čela, čepu	max. do 2/3 tloušťky čela, čepu	nedovoluje se	max. do 1/3 tloušťky čela, čepu	max. do 2/3 tloušťky čela, čepu
	odlupčivé, výsušné	max. do 1/4 tl. čela, čepu	max. do 1/4 tl. čela, čepu	max. do 1/4 tl. čela, čepu	max. do 1/2 tl. čela, čepu	nedovoluje se	max. do 1/4 tl. čela, čepu	max. do 1/2 tl. čela, čepu
	výsušné přecházející	nedovolují se	nedovolují se	nedovolují se	nedovolují se	nedovoluje se	nedovolují se	nedovolují se
	výsušné nepřecházející	nedovolují se	nedovolují se	max. do 1/3 tl.čela čepu	max. do 1/3 tl.čela čepu	nedovoluje se	nedovolují se	max. do 1/3 tl.čela čepu
	výrobní	dovoluje se ve vzdálenosti 4 cm od okraje	dovoluje se ve vzdálenosti 4 cm od okraje	dovoluje se ve vzdálenosti 4 cm od okraje	dovoluje se ve vzdálenosti 5 cm od okraje	nedovoluje se	dovoluje se ve vzdálenosti 4 cm od okraje	dovoluje se ve vzdálenosti 5 cm od okraje
současný výskyt	nedovoluje se	nedovoluje se	nedovoluje se	nedovoluje se	nedovoluje se	nedovoluje se	nedovoluje se	
Vady růstu	Točitost (cm/bm)	do 10 cm/bm	do 10cm/bm	do 10cm/bm	do 15cm/bm	do 5 cm/bm	do 10 cm/bm	do 15cm/bm
	Sbíhavost (cm/bm)	do 2 cm/bm	do 2cm/bm	do 2cm/bm	do 2cm/bm	do 2 cm/bm	do 2 cm/bm	do 3cm/bm
	Křemenitost (%)	přípustné nejvýše 40% průměru čela, čepu	přípustné nejvýše 40% průměru čela, čepu	přípustné nejvýše 40% průměru čela, čepu	bez omezení	nedovoluje se	přípustné nejvýše 40% průměru čela, čepu	bez omezení
	Excentrická dřeň (%)	do 40% tloušťky čela, čepu	do 40% tloušťky čela, čepu	do 40% tloušťky čela, čepu	bez omezení	do 10% tloušťky čela, čepu	do 40% tloušťky čela, čepu	bez omezení
	Křivost	jednoduchá	do 2 cm/bm	do 2 cm/bm	do 2 cm/bm	max. 3 cm/bm	nedovoluje se	do 2 cm/bm
složená		nedovoluje se	nedovoluje se	nedovoluje se	nedovoluje se	nedovoluje se	nedovoluje se	nedovoluje se
Vady způsobené houbami	Zbarvení	nedovoluje se	nedovoluje se	nedovoluje se	max. do 1/2 plochy čela nebo čepu	nedovoluje se	nedovoluje se	max. do 1/2 plochy čela nebo čepu
	Hniloba - tvrdá/měkká	nedovoluje se	tvrdá hniloba. se povoluje do 1/8 plochy čela v okrajové části (max.10cm od kraje) měkká - nedovoluje se	nedovoluje se	tvrdá hniloba se povoluje se do 1/3 plochy čela v okrajové části (max.10cm od kraje) měkká - nedovoluje se	nedovoluje se	nedovoluje se	tvrdá hniloba se povoluje se do 1/3 plochy čela v okrajové části (max.10cm od kraje) měkká - nedovoluje se
Napadení hmyzem	mělké	nedovoluje se	nedovoluje se	dovoluje se	dovoluje se	nedovoluje se	nedovoluje se	dovoluje se
	hluboké	nedovoluje se	nedovoluje se	nedovoluje se	nedovoluje se	nedovoluje se	nedovoluje se	nedovoluje se
Ostatní neuvedené vady		nedovolují se	nedovolují se	nedovolují se	nedovolují se	nedovolují se	nedovolují se	nedovolují se

Vysvětlivky: SM III. A/B/C/C1; BO III. B/C - dříví čerstvé, prvotřídní až běžné jak., zdravé kmeny bez výskytu boulí a skupinových suků a s vadami do takového rozsahu, jenž je uvedeno výše. BO III.A. dříví prvotřídní jak., čerstvé, zdravé, téměř bez suků a dalších vad nebo s malými vadami.

SM, BO kv. D - dříví čerstvé, běžné jakosti, vhodné pro loupání, které nelze vzhledem k jeho vádám zatřídit do kv. A/B/C, popř. C1.

KH - čerstvé kůrovcové dříví, bez velkých výsušných trhlín a hlubokého poškození dřevokazným hmyzem. Souše se nedovolují = NESTANDARD!

NESTANDARD - dříví, neodpovídající kvalitou; suky jejich velikosti a počtem; průměrem čepu, čela a dřevinou, k výše uvedeným technickým podmínkám.

Nedovoluje se TVRDÁ HNILOBA na středu plochy čela, čepu - pouze v okrajové části. Délka 2,67 m je účtována při nedodržení požadovaného nadměru 2%.

Cenové zařazení dříví do tloušťkových tříd se provádí dle středového průměru.

Objem dodávaného dříví bude změřen kalibrovaným elektronickým měřicím 3D rámem a vypočten na základě zjištěného středového průměru. Objem dodaného dříví se udává s přesností na dvě desetinná místa.

Prodávající bude o výsledcích měření informován prostřednictvím přejímacích protokolů vždy společně s fakturací.

Tyto technické podmínky pro dodávky dříví jsou účinné od 1.1.2024